

PP 26 Exotic Primer

Speciální základní nátěr na bázi alkoholu pro evropské (i ovocné) a exotické dřeviny.

PP 26 Exotic Primer

CHARAKTERISTIKA:

- ▶ pro problematické dřeviny
- ▶ zvýrazňující strukturu dřeva
- ▶ okamžitě připravený k použití
- ▶ pro Thomsit laky na vodní bázi

OBLASTI POUŽITÍ:

Thomsit PP 26 Exotic Primer je jednosložkový impregnační rychleschnoucí základní nátěr na bázi alkoholu určený k aplikaci válečkem nebo štětkou. Je vhodný na broušené parketové a dřevěné podlahy vyrobené ze všech druhů evropských (i ovocné stromy) a exotických dřevin. Použitím základního nátěru dosáhnete zvýraznění a zintenzivnění přirozeného barevného odstínu a struktury dřeva. Základní nátěr velmi dobře přilne k podkladu, zajišťuje dobrou přilnavost následujících vrstev laků a zároveň izoluje zbytek vosku obsaženého ve spárách. PP 26 může být použit jako základní nátěr pod všechny PP laky na vodní bázi, jako jsou např.: Thomsit PP 40 Multi Protect, PP 45 Multi Protect, PP 55 Rapid Protect, PP 60 Extreme Protect a PP 65 Extreme protect - natural. Před prováděním vlastních prací doporučujeme vždy provést zkušební nátěr.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevěný podklad musí být suchý, čistý, bez prachu, oleje, mastnoty a jiných látek snižujících přilnavost. Doporučujeme podklad předem přebrousit brusným papírem, případně brusnou mřížkou o zrnitosti 120 (poslední obrus).

ZPRACOVÁNÍ:

Obsah balení před použitím dobře protřepejte. Před zpracováním nechte důkladně aklimatizovat na teplotu v místnosti. Pro lepší zpracovatelnost doporučujeme přelit základní nátěr z originální nádoby do lakovací nádoby Thomsit TE 165.

Neředěný základní alkoholový nátěr Thomsit PP 26 naneste velurovým válečkem v jedné vrstvě na celý podklad, spotřeba je cca 100 g/m² dle nasákavosti dřeva. Na problematických podkladech doporučujeme



aplikaci štětkou pro dosažení kvalitnějšího proniknutí nátěru do struktury dřeva. U silně nasákových dřev (např. buk) doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách provedených do kříže.

Doba schnutí jedné vrstvy nátěru je cca 30 min. Mezi nanášením jednotlivých vrstev základního nátěru PP 26 neprovádějte mezibrus.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Práce provádějte při teplotě vzduchu i podkladu od +15 °C do +30 °C. Veškeré údaje byly ověřeny při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 55 %. Vysoká vlhkost vzduchu, zvýšená síla nanesené vrstvy a nízká teplota vzduchu prodlužují dobu schnutí nátěru. Zajistěte dostatečné větrání (zabraňte průvanu)! Produkt je určen pro profesionální použití. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny k likvidaci:

Produkt se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Balení předejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Zbytky výrobku je třeba předat do

sběrného místa nebezpečného odpadu. Kódové číslo odpadu podle evropského katalogu odpadu si lze vyžádat u výrobce.

První pomoc:

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí okamžitě vypláchněte pod tekoucí vodou cca 15 min. a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Balení:	plechová nádoba 5 l
Barva po vytvrzení:	transparentní
Hustota:	0,84 g/cm ³
Spotřeba:	cca 100 g/m ² (dle nasákavosti dřeva)
Doba schnutí:	30 min. / vrstva nátěru
Teplota zpracování:	+15 °C až +30 °C
Nářadí:	velurový váleček Thomsit
Skladování:	Do 12 měsíců od data výroby při skladování v chladném a suchém prostředí, v originálních a nepoškozených obalech. Chraňte před mrazem!



Válečkem



Štetcem

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené výrobky a dbejte pokynů výrobců podlahových krytin. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407
www.thomsit.cz
e-mail: info@thomsit.cz

