



Thomsit

05/2005

P 685 ELAST UNIVERSAL ELASTICKÉ LEPIDLO NA PARKETY

Vysoce elastické lepidlo pro lepení všech druhů parket s technologií SICURE.

CHARAKTERISTIKA:

- ▶ pro všechny druhy parket
- ▶ vysoká smyková pevnost
- ▶ dlouhodobá vynikající pevnost spoje
- ▶ dlouhodobé elastické spojení
- ▶ pro většinu podkladů není nutné použití penetrace
- ▶ s technologií Sicure®
bez rozpouštědel a vody
šetrné k pokožce, nešpiní
skvrny se lépe odstraňují
velmi dobře roztíratelné

OBLASTI POUŽITÍ:

Jednosložkové speciální lepidlo pro lepení všech druhů parket. Vhodné pro savé a nesavé podklady. Elastické lepení zmenšuje napětí ve smyku a tím dlouhodobě zamezuje vzniku tahových sil do podkladu. Moderní a pro uživatele optimální alternativa běžných polyuretanových lepidel.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklady musí být rovné, tvale suché, bez trhlin a separačních prostředků, pevné v tahu a tlaku dle ČSN 744505 a jiných příslušných platných norem. Cementové potěry v požadované kvalitě není potřeba ve většině případů ošetřovat penetrací. Anhydritové podklady a anhydritové potěry zbruste (zrnitost 16), odsajte prach a natřete vhodnou penetrací Thomsit. Potěry z litého asfaltu je nutné předem ošetřit přípravkem Thomsit R 755. Nesavé a hladké povrchy, např. keramické dlaždice nebo terazzo podlahy, musí být důkladně očištěny přípravkem Thomsit PRO 40 a případně také přebroušeny. Případné nerovnosti vyrovnejte



vhodnou vyrovnávací hmotou Thomsit (DX, DE92, DH maxi) v tl. min. 3 mm.

ZPRACOVÁNÍ:

Podle druhu parket lepidlo rovnoměrně naneste na podklad pomocí ozubené stěrky typu B3, B11 nebo B15. Nanášejte pouze takové množství lepidla, které budete schopni v době před vytvrzením pokrýt parketami. Zkontrolujte, zda je vždy na rubu parkety nanášeno dostatečné množství lepidla. Zabraňte potřísnění hran. Dodržujte vzdálenost od zdi - nejméně 10 mm. Ihned po pokládce odstraňte z dilatační distanční klínky. Nejméně 24 hodin po položení po parketách nechoděte.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

- Parkety nepokládejte při teplotě podkladu nižší než + 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu nad 75%.

Lepení parket a laminátů P 685

- Ihned po použití očistěte pracovní nářadí přípravkem Thomsit 733.
- Před mícháním odstraňte z povrchu lepidla veškerou zatvrdlou hmotu (nesprávné skladovací podmínky), nemíchejte.
- Ihned odstraňte čerstvé skvrny lepidla lihovým čističem nebo přípravkem Thomsit R 733.
- Po použití důkladně uzavřete otevřené nádoby.

PRVNÍ POMOC:

Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí okamžitě vypláchněte pod tekoucí vodou a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1 - 2 sklenice vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Balení:	16 kg, kovová nádoba
Dodávaná forma:	pasta
Barva:	běžová
Specifická váha:	1,55 kg/l
Spotřeba:	
Mozaikové parkety ozubení B3:	750 - 900 g/m ²
Vysokohranné lamelové parkety, 10 mm masivní parkety, hotové parkety, vlysy ozubení B11:	900 - 1200 g/m ²
Parkety velkého formátu, prkna ozubení B15:	1100 - 1400 g/m ²
Doba odvětrání:	žádná
Otevřená doba:	30 - 45 minut
Povrch zatížitelný po:	24 hodinách
Úprava povrchu / broušení:	po min. 24 hodinách, po 48 hodinách u nesavých podkladů
Úprava povrchu / lakování laky Thomsit:	po 48 - 72 hodinách
Tepelná odolnost při transportu a skladování:	0°C až +50°C
Skladování:	6 měsíců od data výroby za normálních klimatických podmínek



Vhodné na
podlahové
vytápění



zubovou stěrkou
(v případě lepidel)



Dbát
o přiměřené
větrání

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené výrobky a dbejte pokynů výrobců podlahových krytin. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platností.

Henkel ČR, spol. s r.o.,
podlahové systémy Thomsit
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407
www.thomsit.cz, e-mail: info@thomsit.cz