

















1. odolný melaminový povrch
2. dekorační papír (viz specifikace dekorů)
3. impregnovaná nosná deska HDF
4. voskovaný zámkový spoj
5. protitah
6. možnost 2,5 mm protihlukové podložky

Vlastnost / zkouška	DIN / EN Norma	LC 100	LC 100 S
Základní vlastnosti produktu			
Výrobce		MeisterWerke Schulte GmbH	
Hustota nosné desky		890 kg/m ³ ± 3%	890 kg/m ³ ± 3%
Rozměr lamely (délka x šířka)		1287 x 198 mm	1287 x 198 mm
Tloušťka lamely		cca 7 mm	cca 9,5 mm
Ochrana proti vlhkosti		impregnace nosné desky, hran + voskování zámku	
Balení		10 lamel = 2,55 m ²	8 lamel = 2,04 m ²
Paleta		40 balení = 101,92 m ²	40 balení = 81,56 m ²
Záruka		10 let bytové / 3 roky komerční prostory	
Technická data			
Spoj		MasterclitPlus	MasterclitPlus
 Zátěžová třída:	EN 13 329	23 / 31	23 / 31
			
 Stanovení napětí:	EN 1815	V souladu s výsledkem atestu může být podlaha podle EN 14041:2004 označena jako antistatická	V souladu s výsledkem atestu může být podlaha podle EN 14041:2004 označena jako antistatická
 Odolnost proti otěru:	EN 13 329 (příloha E)	AC3 (=IP ≥ 2.000 U)	AC3 (=IP ≥ 2.000 U)
 Pevnost:	EN 13 329 (příloha F)	IC 1	IC 1
 Odolnost vůči skvrnám:	EN 13 329 (EN 438-2/26)	Skupina 1: stupeň 5 Skupina 2: stupeň 5 Skupina 3: stupeň 4-5	Skupina 1: stupeň 5 Skupina 2: stupeň 5 Skupina 3: stupeň 4-5
 Světlostálost:	EN 13 329 (EN ISO 105)	≥ Stupeň 6 (podle modré stupnice)	≥ Stupeň 6 (podle modré stupnice)

	Odolnost vůči cigaret. žáru:	EN 13 329 (EN 438-2/30)	Stupeň 4	Stupeň 4
	Třída hořlavosti:	EN 13 501	Cfl -s1 (těžko hořlavá látka)	Cfl -s1 (těžko hořlavá látka)
	Odolnost proti skluzu:	EN 14 041 / 13 893	DS	DS
	Odolnost proti poškrábání:	EN 438-2/25	≥ 5 N	≥ 5 N
	Obsah formaldehydu (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	≤ 0,05 ppm	≤ 0,05 ppm
	Odolnost proti statickému otlačení:	EN 13 329 (EN 433)	žádné zjizitelné změny (0,00 mm vtisk)	žádné zjizitelné změny (0,00 mm vtisk)
	Odolnost proti pojezdu kolečkové židle :	EN 13 329 (EN 425)	žádné zjizitelné poškození (při použití měkčkových koleček dle přísl. norem)	žádné zjizitelné poškození (při použití měkčkových koleček dle přísl. norem)
	Odolnost proti pohybu nohy nábytku:	EN 13 329 (EN 424)	žádné zjizitelné poškození	žádné zjizitelné poškození
	Podlahové topení:	<p>Pokládka vhodná pouze na teplovodní podlahové topení. Podlahové topení musí být v případě této pokládky pomocný, nikoli hlavní zdroj tepla v místnosti. Je třeba dodržet pokyny a zvláštní opatření týkající se zahřívání a vychladnutí podkladu. Během užívání nesmí dojít k prudkým teplotním výkyvům a nesmí být překročena maximální povrchová teplota 26°C. Nutná je odbornost zhotovitelů a dodržení stavebně-technických předpisů.</p>		
	Tepelný odpor (m2 K/W):	ISO 8302	0,101 m2 K/W (PE pěna 2mm + PE folie)	0,080 m2 K/W (s 0,2 mm PE fólií)
	Redukce hluku:	ISO 140-8		cca 27 dB (silence) (s 0,2 mm PE fólií)
Tolerance				
	Rozměrová přesnost elementů:	EN 13 329	splňuje požadavky	splňuje požadavky
	Kvalita broušení hran a okrajů lamel:	EN 13 329	splňuje požadavky	splňuje požadavky
	Výškový rozdíl mezi instalovanými lamelami:	EN 13 329	splňuje požadavky	splňuje požadavky
	Spáry mezi instalovanými lamelami:	EN 13 329	splňuje požadavky	splňuje požadavky

Přípravky péče o podlahu

Po pokládce a běžná údržba	CC - Péče o laminát	CC - Péče o laminát
Speciální čištění	CC - Elatex	CC - Elatex

Pokládka, použití a údržba materiálu

Podmínky používání		V souladu s platnými návody výrobce, zejména s důrazem na udržení relativní vlhkosti vzduchu cca 50–60% při pokojové teplotě zhruba 20°C (minimálně 15°C). Pokud je vlhkost vzduchu nižší je třeba užít zvlhčovačů vzduchu.
Přípravná opatření	DIN 18 356	V souladu s platnými návody výrobce, zejména s důrazem na suchost podkladu (u minerálních podkladů max. 2%, u anhydritového potěru max. 0,5% zbytkové vlhkosti – měřeno CM přístroji). Podklad rovný, pevný a čistý. Vyrovnání nerovností – tolerance max. 2 mm na běžný metr. Pokládka musí probíhat za podmínek, které odpovídají podmínkám použití.
Aklimatizace		Neotevřené balíky plovoucích podlah Meister se musí aklimatizovat cca 2-3 dny (v zimě cca 6 dní) v místnosti, kde se bude podlaha pokládat. Dbejte prosím na to, aby balíky byly umístěny uprostřed místnosti, nikoliv např. u čerstvě vytapetovaných zdí. Před umístěním balíků do místnosti by měly být dokončeny veškeré malířské a lakýrnické práce.
Pokládka		V souladu s platnými návody výrobce, zvláštní směrnice v případě pokládky na teplovodní podl. vytápěné konstrukce. Detailní návody na pokládku jsou součástí balení podlah Meister.

Certifikace



z.č. 22/1997 Sb

Výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují a při posouzení jeho shody byl dodržen stanovený postup.

Označení "Modrý Anděl"	RAL-UZ 38	uděleno	uděleno
------------------------	-----------	---------	---------

Dekor

Vzor

Povrchová úprava

Specifikace dekorů kolekce

Javor 6007	2-lamela	porézní povrch
Javor 6077	parketa	porensynchron
Javor bílý 6003	prkno	struktura-woodfinish
Javor bílý 6152	2-lamela	struktura-pila
Akácie bílá 477	2-lamela	porézní povrch
Buk 201	parketa	porézní povrch
Buk 461	prkno	porézní povrch
Dub 6079	parketa	porensynchron
Dub světlý 6144	prkno	matový - porézní
Dub natur 6153	prkno	porézní povrch
Dub rustikal 6020	2-lamela	struktura-woodfinish
Dub rustikal 6061	prkno	struktura-woodfinish
Dub bílý 6001	parketa	porézní povrch
Dub bílý 6143	prkno	matový - porézní
Merbau 6076	parketa	porensynchron
Ořech 211	parketa	porézní povrch
Ořech tmavý 6081	parketa	porensynchron
Dub čpavkový 6002	parketa	struktura-woodfinish
Smrk stříbrný 6004	prkno	struktura-woodfinish
Divoká hrušeň 6084	parketa	matový - porézní