

BonaAdhesives

R777

Popis produktu:

R777 je 2-složkové polyuretanové lepidlo na parkety podle normy EN14293 (tvrdé). Neobsahuje vodu ani organická rozpouštědla. Lepidlo tvrdne chemickou reakcí bez efektu smršťování. R777 je speciálně vhodné pro dřeviny extrémně náchylné na expanzi (vlivem zvýšené vlhkosti) a na málo/ nebo vůbec savé podklady.

Vlastnosti:

- Bez obsahu rozpouštědel
- Bez vlivu na dřevo
- Perfektní přilnavost k téměř všem podkladům a dřevinám
- Stabilní žebrování – drží tvar po ozubené špachtli
- Dlouhá otevřená doba



TECHNICKÁ DATA

Báze:	Směs polyolu a MDI
Barva:	Složka A: bílá, složka B: hnědá
Viskozita:	Lehce roztíratelné - vysoká stabilita žebrování
Specif. hmotnost:	1500 kg/m ³
Čištění:	S100, aceton nebo etanol. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze echanicky.
Doba zpracování:	70 minut
Pokládka:	Otevřená doba cca 110 minut od aplikace lepidla na podklad.
Zatížení:	po 24 hodinách.
Ošetření povrchu:	po 24 hodinách.
Vhodnost pro podlahové topení:	Ano – je třeba odpovídajícího návodu a penetrace.
Kód odpadu:	08 01 12
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Trvanlivost a podmínky skladování:	6 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí! V létě skladujte v chladu a suchu.
Forma balení:	7kg plastové kbelíky(PP), (60ks na paletě=420kg)

ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

Podklad všeobecně musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu i tlaku a ne příliš hladký nebo drsný. Pokud se to vyžaduje, musí splňovat požadavky místních norem, případně technologických postupů. V případě nutnosti musí být pro pokládku odborně připraven. Problematické podklady doporučujeme ošetřit přípravkem R410. Povrch R410 není třeba pískovat, pokud budeme pokládat na lepidlo R777 od 24 do 48 hodin a povrch zůstane čistý.

Nerovné podklady doporučujeme vyrovnat některou z cementových samonivelačních stěrkových hmot (H600 nebo H650).

Vhodnými podklady (i v případě podlahového topení) jsou:

- Cementové potěry (CT) podle normy EN13813
- Podklady vyrovnané samonivelačními cementovými stěrkovými hmotami (o minimální tloušťce 2mm)
- Kalcium sulfátové potěry – anhydrit (CA) podle normy EN 13813
- Potěry z litého asfaltu (AS) podle normy EN13813
- Dřevěné podklady
- Dřevotřískové desky (V100)

Aplikace

Před použitím a během prací musí být splněny následující klimatické podmínky (hodnoty pro Střední Evropu):

- Teplota vzduchu: min. 18 °C
- Teplota podkladu: min. 15 °C (s podlahovým topením max. 20°C)
- R.H.: max. 70 %

Lepidlo musí mít pokojovou teplotu. Obě složky jsou dodávány ve správném směšovací poměru. Přidejte složku B (tužidlo - obsah sáčku uloženého v horní nádobě dvojbalu) kompletně do složky A (pryskyřice ve spodním kbelíku) a důkladně je promíchejte, např. za použití el. míchadla, tak aby jste dosáhli jednotné barvy. Doba zpracování natuženého lepidla je 70 minut, a proto je třeba pokládku naplánovat tak, aby lepidlo bylo do této doby spotřebováno. Lepidlo nanášejte rovnoměrně vhodnou ozubenou špachtlí (viz. níže). Parkety pokládejte do lepidlového lůžka a přiklepněte v čase otevřené doby – max. 110 minut.

Pokud dojde na některých místech k vytlačení lepidla ze spáry (kde by mohlo přijít do kontaktu s lakem) důkladně ho odstraňte (lepidlo může způsobit tmavé zbarvení).

Za 24 hodin je možno podlahu vystavit zatížení. Broušení a lakování lze provádět po uplynutí 24 hodin v závislosti na druhu parket, savosti podkladu a klimatu v místnosti.

Aplikace / druhy parket

V závislosti na očekávaných průměrných podmínkách, potřebují prvky dřevěné podlahy pro nejlepší přilnavost, správnou vlhkost vzhledem k zvolenému druhu dřeva. Masivní dřevěné parkety mohou být trochu vlhčí, zatímco vícevrstvé nebo prefabrikované parkety (fertigparkety) by měly být o něco více suché. Např. V oblasti Střední Evropy jsou průměrné klimatické podmínky v interiéru: 20°C a 50% R.H. Masivní parkety by měly mít všeobecně průměrnou vlhkost 9% hmotnostních, zatímco vrstvené a prefabrikované parkety by měly mít v průměru průměrnou vlhkost 8% hmotnostních. Běžná odchylka od průměru je +/- 2% hmot.

Pokud si nejste jisti, vyhněte se práci s příliš suchým materiálem.

Dodržujte také návody na použití poskytované výrobcem parket.

Spotřeba a druhy špachtlí

Bona 850 F nebo Bona 850 G Spotřeba: cca 850 g/m²:

- mozaikové nebo podobné masivní 1-vrstvé hotové parkety

Bona 1000 F nebo Bona 1000 G Spotřeba: cca 1000 g/m²:

- 10 mm masivní parkety
- 22 mm masivní parkety
- 2 – vrstvé hotové parkety
- 3 – vrstvé hotové parkety a velkoplošné parkety

Bona 1250 F nebo Bona 1250 G Spotřeba: cca 1250 g/m²:

- 22 mm masivní parkety
- 3 – vrstvé hotové parkety a tabule
- masivní podlahová prkna

Špachtli s jemným ozubením použijte na prvky malých formátů a / nebo na jemný podklad, hrubé ozubení použijte na prvky velkých formátů a / nebo na méně hladké a nerovné podklady. (F = jemné ozubení, G = hrubé ozubení)

Bona přebírá záruky pouze za doručený produkt, nemůže převzít záruky za celkovou instalaci produktu. V případě nejistoty udělejte test nebo zkoušku. Přečtěte si taktéž další technické listy od firmy Bona.

Bezpečnostní informace:

Složka A: bez označení rizik

Složka B: tužidlo:

Symbol nebezpečnosti: Xn

Popis nebezpečnosti: Zdraví škodlivý

Obsahuje: Difenylmetan-4,4'-diizokyanatan

Specifická rizikovitost (R-věty):

R20 – Zdraví škodlivý při vdechování

R36/37/38 – Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

R42/43 – Může vyvolat senzibilaci při vdechování a styku s kůží.



Pokyny pro bezpečné zacházení

Xn: Zdraví škodlivý

(S-věty):

S23 – Nevdechujte páry

S26/28 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

S38 – V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

S45 – V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a je-li možno, ukažte toto označení.

Další upozornění: Obsahuje Izokyanát. Sledujte pokyny výrobce.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,
Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161