

BonaAdhesives R 850

Popis produktu:

R850 je univerzální elastické jednosložkové lepidlo modifikované silanem, určené pro lepení parket a palubek z masivního dřeva. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo, jako běžná parketová lepidla odolné vůči smyku, klade však malý odpor při smršťování podlahových prvků, a proto šetří podklad. Základní nátěr (penetrace) zpravidla není potřebný. Lepidlo je vytvrzováno chemickou reakcí s okolní vlhkostí, doba mezi nanesením a slepením činí asi 40 min. Vzhledem k poměrně vysoké pevnosti je lepidlo vhodné zejména pro masivní parkety.

Vlastnosti:

- Jednosložkové lepidlo, snadno se zpracovává
- Pevné ve smyku a elastické
- Velmi dobrá přilnavost prakticky ke všem druhům podkladů a dřeva
- Lze snadno čistit a odstranit z prvků s úpravou povrchu
- Lze snadno umýt z rukou – ruce nečernají
- Velmi dlouhá doba mezi nanesením a slepením (cca 1 hod.)
- Dobrá stabilita žeber
- Bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610



TECHNICKÁ DATA

Báze:	Před polymer modifikovaný silanem
Rozpouštědlo:	Neobsahuje rozpouštědla podle TRGS 610
Barva:	Béžová
Viskozita:	Lehce roztíratelné, stabilní žebra
Hustota:	1,4 g/cm ³
Teplota při zpracování:	Teplota vzduchu: min. 18 °C Teplota podlahy: min. 15 °C, p ři podlahovém topení nemá překročit 20 °C, relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %
Otevřená doba:	40 minut
Kód odpadu:	08 01 12
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Likvidace obalů:	Plastové obaly (PP) předejte na řízenou skládku k likvidaci.
Skladování:	Neukládat trvale při teplotách nižších než +5 °C, chránit p řed mrazem, v létě skladovat v chladu (teplota nemá přesáhnout +30 °C)
Skladovatelnost:	V neotevřených originálních obalech min. 6 měsíců od data výroby
Balení:	7 kg / 15 kg v plastovém kbelíku

OBLASTI POUŽITÍ

Podklady a jejich příprava

Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18356 (ČSN 74 4505). Kromě jiného musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ani příliš hladký, ani příliš drsný. Podle potřeby musí být odborně připraven pro pokládku . Základní nátěr (penetrace) zpravidla není nutný. Je-li u problematického podkladu nutný, použije se R410. Zapískování R410 není nutné, jestliže ošetřený povrch zůstane čistý a do 24 hodin bude provedena pokládka. Nerovnosti podkladu lze vyrovnat cementovou vyrovnávací stěrkovou hmotou H600 nebo H650..

Vhodné podklady (event. i s podlahovým topením)

- cementové potěry (CT) podle EN 13813
- vystěrkované podlahy (tl. min. 2 mm, stěrka musí být odolná vůči změkčovadlům!)
- (tekoucí) potěry na bázi síranu vápenatého (anhydrit) (CA) podle EN 13813
- dřevotřískové desky V 100
- další suché a pevné podklady
- mazaniny z litého asfaltu a další podklady choulostivé na změkčovadla vyžadují ochranný základní nátěr R410

ZPRACOVÁNÍ

Lepidlo je nutno před použitím event. temperovat a promíchat. Po otevření obalu je nejprve nutno odstranit ochrannou fólii a zaschlé lepidlo. Poté se lepidlo nanese ozubenou špachtlí (viz dále) na podklad a pokládáný prvek do něj musí být uložen přibližně do 40 min a přiklepnut.

Při aplikaci pistolí se aplikuje lepidlo ve vlnovkách nebo napříč vlákny jednotlivých prvků. Rozestupy jednotlivých zubů je cca 8-15 cm. Používejte přiloženou špičku do které vyřízněte zářez ve tvaru V o velikosti cca 1 cm.

Uvědomte si: Spáry otevřené směrem vzhůru, které byly přímo uzavřeny, nesmí obsahovat žádné lepidlo (nebezpečí přechodu změkčovadla do laku).

Spotřeba

Dodržujte pokyny výrobce parket pro pokládku! Pro trvalé slepení je nutné, aby pokládané parkety měly obsah vlhkosti, který přibližně odpovídá průměrnému plánovanému klimatu v místě užívání, tzn. masivní parkety musí být o něco vlhčí, vícevrstvé a hotové parkety a parkety pokládané na podlahu se spodním vytápěním o něco sušší. V Německu se např. osvědčilo u tuzemského dřeva 9 % pro masivní parkety a 8 % pro vícevrstvé a hotové parkety. Při kontrole by měly být tyto hodnoty zjištěny jako průměr náhodného vzorku při asi 10 měřeních, jednotlivé hodnoty se smí od tohoto průměru odlišovat o +/- 2 %. Čpavkované dřevo, např. dub, nesmí obsahovat amoniak. U tropických dřev s vysokým obsahem terpenů/oleje je nutné zjistit vhodnost použití!!

Spotřeba	Ozubenášpachtle	Druh parket
cca 850 g/m ²	Bona 850 F = TKB B3 nebo Bona 850 G = TKB TKB B6	mozaikové parkety apod. jednovrstvé prefabrikované parkety (hotové-Fertigparkety)
cca 1000 g/m ²	Bona 1000 F = TKB B8 nebo Bona 1000 G TKB B10	dvouvrstvé prefabrikované parkety (hotové-Fertigparkety)
cca 1250 g/m ²	Bona 1250 F = TKB B 12 Bona 1250 G TKB B13	22 mm vlysové parkety třívrstvé prefabrikované parkety (hotové-Fertigparkety)
cca 1500 g/m ²	Bona 1500 F = TKB B14 nebo Boa 1500 G = TKB B16	masivní palubky (s perem a drážkou)
Cca 600-800g/m ²	pistole	3-vrstvé hotové parkety, 2-vrstvé parkety větších formátů, masivní palubky

*Použijte jemné ozubení pro maloformátové prvky a/nebo rovné podklady, hrubé ozubení pro velkoformátové prvky a/nebo méně rovné a drsné podklady.

Možnost zatížení

Podle vlhkosti materiálu po 24 – 48 hod.

Povrchová úprava

Podle vlhkosti materiálu po 2 až 4 dnech.

Čištění pracovního nářadí:

Čistit přípravkem Bona S100, acetonem, etanolem, lihem. Po vytvrzení je možné pouze mechanické čištění.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Upozornění

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnicích a normách i pokynech pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů.

Vydáním tohoto pokynu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu (stav 01.07.2008)

Telefonní číslo servisu: 0180/4266 283 - D
800 100 103 - CZ

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,
Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161