

BonaAdhesives

D500

Popis produktu

D500 je základní nátěr (penetrace) s minimálními výpary (EMICODE EC1) pro přípravu podkladů před aplikací parketových lepidel Bona, zejména disperzních. Je vhodný pro nasákové i nenasákové podklady jako jsou mazaniny – s výjimkou průmyslových mazanin s obsahem magnézia a xylolitových mazanin – dřevotřískové desky, podlahové desky apod.

Vlastnosti:

- velmi slabé výpary, Emission EC1
- neobsahuje rozpouštědla
- propouští vodu
- lehce se rozpouští
- univerzálně použitelný



TECHNICKÁ DATA

Základ:	disperze na bázi polyakrylátu
Rozpouštědlo:	voda
Barva:	bílá
Viskozita:	lehce roztíratelný
Hustota:	1,0 g/cm ³
Teplota při použití:	teplota vzduchu: min. 18 °C teplota podlahy: min. 15 °C při podlahovém topení nemá překročit 20 °C relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %
Ředění:	základní nátěr pro použití disperzních lepidel nejdříve zředit vodou 1:1
Spotřeba:	cca 150 g/m ² zředěný (cca 75 g/m ² koncentrát)
Doba schnutí:	cca 24 hod. při 20 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu
Nářadí:	váleček, štětka
Označení:	nepodléhá povinnému označení podle Nařízení o nebezpečných látkách
Emicode:	EC 1 neobsahuje rozpouštědla
Kód GIS:	D1
Kód odpadu:	08 01 12
Likvidace obalů:	Prázdné a suché obaly předejte na řízenou skládku k recyklaci.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Skladování:	neukládat trvale při teplotách nižších než +5 °C, chránit před mrazem, v létě skladovat v chladu (teplota nemá přesáhnout 30 °C)
Skladovatelnost:	v neotevřených originálních obalech min. 1 rok od data výroby
Balení:	4 plastové (PE) kanystry po 5 kg

Příprava povrchu

Podklad musí vyhovovat požadavkům DIN 18356 (ČSN 74 4505). Kromě jiného musí být trvale suchý, čistý, bez trhlin, odolný vůči tahu a tlaku a nesmí být příliš hladký ani příliš drsný. Podle potřeby musí být odborně upraven.

Vhodné podklady (event. i s podlahovým topením)

- anhydritové (tekoucí) mazaniny
- cementové mazaniny
- mazaniny z litého asfaltu
- dřevěné podklady
- dřevotřískové desky V100
- podlahové desky OSB aj.

Použití

Základní nátěr pro použití pod disperzní lepidla se nejprve zředí vodou v poměru 1:1, potom se rovnoměrně nanese kartáčem, válečkem nebo štětcem na podklad tak, aby se netvořily loužičky a nechá se uschnout. Po proschnutí (viz dále) základního nátěru je možné pokládat parkety.

Doba schnutí

Asi 1-24 hodin podle nasákavosti podkladu a klimatu v místnosti. V případě pochybností, např. u podkladů choulostivých na vlhko, jako je anhydritová (tekoucí) mazanina a před pokládáním parket s vysokou bobtnavostí, min. 24 hodin. U dřevotřískových desek V1 nebo podlahových desek OSB cca 48 hodin.

Čištění pracovního nářadí

Omýt vodou. Ztvrdlý produkt se odstraní pomocí S100 nebo etanolu.

Povšimněte si prosím údajů v našem bezpečnostním listu.

Bezpodmínečně si povšimněte

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnících a normách i pokynech pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů.

Vydáním tohoto pokynu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu (stav 01.04)

**Telefonní číslo servisu: 0180/4266 283 D
800 100 103 - CZ**

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,
Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161