

Vlákný armované lepidlo s mokrým ložem

UZIN KE 66

Disperzní lepidlo armované vlákny s vysokou smykovou pevností pro PVC a kaučukové podlahoviny pro vytvoření zdravého klimatu v místnosti

Použití:

Disperzní lepidlo s mokrým ložem neobsahuje pryskyřici pro PVC a kaučukové podlahoviny na savých podkladech. S velmi krátkou dobou odvětrání, snadným nanášením a s dobrou savou přilnavostí např. při kladení designových elementů. Redukuje zbytkové reakce elastických podlahovin po vtlačení na minimum. Do interiéru.

Vhodné pro:

- ▶ PVC a CV podlahoviny v pásích a čtvercích
- ▶ kaučukové podlahoviny v pásích a čtvercích do tloušťky 4 mm, s hladkým nebo kladívkovým povrchem, např. norament[®], noraplan[®], nebo noraplan[®] acoustic
- ▶ PVC designové podlahoviny
- ▶ silné namáhání v obytných, podnikatelských a průmyslových prostorech, např. v nemocnici, velmi frekventovaných nákupních centrech, obchodech atd.
- ▶ namáhání kolečkovými židlemi podle DIN EN 12 529

Vhodné na:

- ▶ rovné, savé, vystěrkované podklady
- ▶ teplovodní podlahové vytápění

Nabízí největší možnou jistotu před emisemi a přispívá k vytvoření zdravého obytného klimatu v místnosti.

Označené „Modrý anděl“ pro lepidla s malým obsahem emisí a jiné kladečské materiály podle RAL-UZ 113.

Přednosti výrobku / vlastnosti:

Disperzní lepidlo s vysokou smykovou pevností přispívá rozhodujícím způsobem k minimalizaci tvoření spár např. u PVC designových podlahovin. Disperzní lepidlo neobsahuje pryskyřici je již během lepení absolutně bez rušivého nového pachu

Složení: Disperze polystyren polyakrylátu, zahušťovací, smáčecí a konzervační prostředky, vlákna, minerální plniva, voda..

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ▶ Pachově neutrální během a po lepení | ▶ GISCODE D 1 / bez rozpouštědel |
| ▶ Vysoká smyková pevnost | ▶ EMICODE EC 1 / velmi malé mise |
| ▶ Dobrá savá přilnavost | ▶ RAL UZ 113 / šetrné k životnímu prostředí, protože má velmi malé emise |
| ▶ Minimalizuje tvoření spár | |
- u např. PVC designových podlahovin

Technická data:

Druh balení:	plastová nádoba
Dodávané balení:	14 kg
Skladovatelnost:	nejméně 12 měsíců
Barva:	krémově bílá
Spotřeba:	200 – 280 g/m ²
Nejnižší teplota při zpracování:	15 °C na podlaze
Ideální teplota při zpracování:	18 – 25 °C na podlaze
Doba odvětrání čtverce, plotny, lamely:	5 – 10 minut*
Doba odvětrání pásy:	15 – 25 minut*
Doba kladení:	cca 10 minut*
Zatížitelné:	po 24 hodinách*
Konečná pevnost:	po 3 dnech*
Svařování / utěšňování švů:	po 24 hodinách*

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, rovný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek, které omezují přilnavost. Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a směrnic a při nedostatecích oznámit pochyby.

Povrch důkladně vysát, penetrovat a stěrkovat. Podle podkladu, vrchní podlahoviny a namáhání vybrat z přehledu výrobků UZIN vhodnou penetraci a stěrkovací hmotu

Nesavé nebo na vlhkost citlivé podklady jako např. nové potěry z litého asfaltu, nebo utěsněné podklady stěrkovat v tloušťce 2 mm (u kaučukových podlahovin 3 mm), nové kalciumsulfátové potěry 1 – 2 mm (u kaučukových podlahovin 2 mm) a staré podklady nejméně 2 mm (u kaučukových podlahovin 3 mm).

Penetraci a stěrkovací hmotu nechat vždy dobře vyschnout. Dbát na technické listy použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

Zpracování:

- 1 Lepidlo nanést vhodnou zubovou lištou (viz „Údaje o spotřebě“) rovnoměrně na podklad a s ohledem na nanesené množství, klima v místnosti a savost podkladu a druh podlahoviny nechat odvětrat. Nanést jen tolik lepidla na kolik lze v otevřené době položit podlahovinu s dobrým smočením rubu. Podlahovinu položit s krátkou dobou odvětrání, hřebínky lepidla musí být stlačeny.
- 2 Podlahovinu položit, celoplošně 1 x vetřít např. s „Přítlačné hladítko“ s filcem včetně násady (Wolff výr. č. 13614) a konce pásů a případně plošně neležící okraje podlahoviny před položením opačně s citem prohnout, aby se vyrovnalo pnutí podlahoviny. Extrémní deformace podlahoviny zatížit. Neuzavřít žádný vzduch pod podlahovinou. Plochu nechat 20 minut v klidu a potom znovu převálcovat případně konce a švy vetřít.
- 3 Znečištění lepidlem odstranit v čerstvém stavu volnou, teplou vodou.

Údaje o spotřebě:

Druh podlahoviny / rub podlahoviny	Zubování dle TKB	Spotřeba
Kaučukové podlahoviny v pásech a čtvercích do 4 mm	A 2	cca 280 g/m ²
PVC designové podlahoviny PVC podlahoviny	A 2	cca 280 g/m ²
CV podlahoviny	A 2 / A 1	200 – 280 g/m ²

Důležitá upozornění:

- ▶ Originální balení je při mírně chladném uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem. Načaté balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat. Lepidlo před zpracováním nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu.
- ▶ Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25 °C, teplotě podlahy nad 15° C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu kladení, tuhnutí a schnutí.
- ▶ Vlhké podklady mohou vést k sekundárním emisím a pachům, proto podlahářské práce provádět jen na suchých podkladech a u vystěrkovaných podkladů dbát na co možná dobré proschnutí stěrkovací hmoty.
- ▶ Přímé lepení na staré zbytky lepidla může vést ke vzájemnému působení a tím k nepříjemnému vývinu pachu. Proto je ideální způsob staré vrstvy odstranit. V každém případě je nutno staré zbytky lepidla přepracovat uzavírací penetrací a celoplošně vystěrkovat v dostatečné tloušťce (zpravidla 3 mm) samorozlévací stěrkovací hmotou.
- ▶ Podlahoviny musí být před lepením dostatečně uvolněné, aklimatizované a adaptovány na běžné klima v místnosti při pozdějším užívání.
- ▶ Silné zdeformování konců rolí, zlomů, přehybů extrémně vysoko zvednuté hrany nebo vyboulení podlahoviny během lepení zatížit.
- ▶ Při extrémním namáhání slunečním zářením, silném mechanickém namáhání zvedacími vozíky, vysokozdvíhacími vozíky apod. nebo při namáhání mokrem shora je nutno použít vhodné 2 K PUR lepidlo, např. UZIN KR 430. Případně si vyžádat technickou poradu k aplikaci.
- ▶ Dbejte zvláště mimo jiné na následující normy, směrnice a doporučení:
 - DIN 18 365 „Podlahářské práce“
 - TKB směrnice „Posuzování a příprava podkladů pro podlahářské a parketářské práce“
 - BEB směrnice „Posuzování a příprava podkladů“
 - TKB směrnice „Lepení PVC podlahovin“
 - TKB směrnice „Lepení elastomerových podlahovin“
 - Doporučení Průmyslového svazu výrobců lepidel „Posuzování a příprava podkladů –

Ochrana práce a životního prostředí:

GISCODE D 1 – Bez rozpouštědel podle TRGS 610. Při zpracování se zásadně doporučuje používání ochranného krému na pokožku. Uložit nedostupné dětem. Během a po zpracování / schnutí zajistit důkladné větrání! Při zpracování výrobku nejíst, nepít a nekouřit. Při kontaktu s očima nebo s pokožkou ihned důkladně opláchnout vodou.

Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Čištění náradí provést ihned po použití vodou a mýdlem.

Základními předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, penetrace a stěrkovací hmoty. Výrobek obsahuje isothiazolinone.

Likvidace:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Plastové nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou recyklovatelné [Interseroh]. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad / domovní odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradou k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny.

Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost.