

Sanace podkladu s UZIN stěrkovací hmotou v připojeném systému s Renoviervlies UZIN RR 201 na podkladech s lehkým chvěním



Premium-Nivelliermasse UZIN NC 170 LevelStar

nanášená tloušťka nejméně 5 mm, spotřeba ~ 1,4 kg/m²/mm
následně **intenzivně** převálcovat jehlovým válečkem

Renoviervlies **UZIN RR 201** celoplošně položit, přeložení ~ 2 cm

spáry a trhliny předstěrkovat s **UZIN NC 182**

upevnění UZIN okrajového dilatačního pásku

penetrace **UZIN PE 260** Multigrundierung
nanášení pěnovým válečkem spotřeba ~ 150 g/m²

volné a slabě přidržené části odstranit, důkladně vysát

dřevěné podlahy s lehkým chvěním nebo suché potěry z hotových stavebních dílů
s trhlinami / spárami do ~ 0,3 mm