

Baltimore

TECHNICKÝ LIST

Specifikace dle normy EN 1307
Specification according to EN 1307

Technologie výroby Type of manufacture	dělení 1/10" tufted 1/10"														
Typ Type	střížená smyčka cut-pile														
Rozměry Dimensions	50 x 50 cm														
Primární podkladová vrstva Primary backing	Polyester-Polyamid														
Sekundární podkladová vrstva Secondary backing	bitumen vyztuženým netkaným skelným vláknem bitumen – glassfibre; non wovens														
Složení vlákna/druh vlákna Pile fibre composition	PA														
Celková tloušťka Total thickness	8,0 mm														
Efektivní výška vlákna Effective pile thickness	4,1 mm														
Celková váha Total weight	4400 g/m ²														
Váha vlákna Pile weight	780 g/m ²														
Efektivní váha vlákna Effective pile mass	530 g/m ²														
Hustota vlákna Pile density	0,14 g/cm ³														
Počet vpichů Number of tufts	190.000/m ²														
Vertikální odpor Vertical resistance	≤ 10 ⁹ Ohm														
Horizontální odpor Horizontal resistance	≤ 10 ⁹ Ohm														
Třída zátěže Classification for use	23 - 33														
Třída luxusu Luxury rating	LC2														
Kročejový útlum Impact sound reduction	26 dB														
Zvukový útlum: Sound absorption	<table border="1"> <thead> <tr> <th>freq. Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a_s</td> <td>0,01</td> <td>0,01</td> <td>0,07</td> <td>0,21</td> <td>0,24</td> <td>0,31</td> </tr> </tbody> </table>	freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	a_s	0,01	0,01	0,07	0,21	0,24	0,31
freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000									
a_s	0,01	0,01	0,07	0,21	0,24	0,31									
Tepelná vodivost Thermal resistance	≤ 0,17 m ² K/W														
Hořlavost Flammability	B _{fl} - s1														
Počet barev Colour range	8														
Množství v balení Tiles per Box	20 ks (5m ²)														

