

Informace o produktu

CC-Primer

Penetrace pro minerální cementové lité podlahy



1. Popis

Filmotvorný základní nátěr pro minerální cementové lité podlahy – aplikace válečkem. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika. Zdůrazňuje individuální strukturu a provedení minerálního základu. Optimální můstek pro přilnutí následně nanášených CC-PU-ochranných vrstev. Formulace bez obsahu NMP, k životnímu prostředí ohleduplná formulace na vodní bázi.

2. Oblasti použití

Minerální cementové stěrkové hmoty, které jsou výrobcem doporučeny pro vytvoření podlahoviny s přímým užíváním.

3. Použití

Před provedením základního nátěru je nutné počkat na důkladné vytvrzení stěrkové hmoty podle předpisu výrobce a popř. provést jemné přebroušení povrchu. Povrch musí být čistý a suchý, bez prachu, mastnot, olejů a vosků. Teplota v prostoru a při zpracování 15-25 °C.

CC-Primer důkladně protřepat a naválečkovat stejnoměrně na ošetřovanou plochu pomocí suchého CC-Lakovacího válečku *Aguatop (10 mm)*. Začít na straně hlavního dopadu světla (tj. zpravidla na straně oken) a postupovat pryč od světla, aby bylo možno povrch během práce kontrolovat a ihned opravit eventuální chybná místa. CC-Primer přitom nanášet v maximálně 1 m širokých pásích příčně k dopadu světla (tzn. paralelně k okenní ploše) a na závěr ve směru dopadu světla rovnoměrně rozválečkovat. Vždy pracovat mokře do mokrého, ale zamezit tvorbě loužiček. CC-Primer nechat důkladně zaschnout (60-120 min.). Neprovádět mezibrus!

Upozornění: K nanášení CC-Primer používat lakovací nádobu, nikdy nenalévat CC-Primer z kanystru přímo na podlahu!

Při nanášení a schnutí se postarat o důkladné větrání prostoru, ale zamezit průvanu a silnému slunečnímu záření a povrch chránit před prachem. Podlahové topení závčas vypnout. Rohy místnosti a těžko přístupná místa, kde nelze použít váleček, natřete plochým štětcem a bezprostředně poté co možno nejdál rozválečkujte, aby nebyly vidět tahy štětcem.

Spotřeba: 60-80 g/m²

4. Technické údaje

pH-hodnota: cca 6,5 (koncentrát)

Obsah látek: polymery, rozpouštědla, aditiva.

Giscode: W3+ (Kód produktu pro prostředek na povrchovou úpravu)

Doba použitelnosti: 12 měsíců

VOC-Obsah: Hraniční hodnota dle 2004/42/EG pro produkt (Kat. A/j) 140 g/l (2007/2010).
Pro použití připravený produkt obsahuje max. 110 g/l VOC.

CC-Primer skladujte uzavřený v originální nádobě v suchu a chladu. Chraňte před mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

5. Balení

2,5 l - plastový kanystr

10 l - plastový kanystr

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.

