

P 600 - Lepidlo na dřevěné vlysy, mozaiku a dřevěnou dlažbu

Lepí parkety a dřevěnou dlažbu RE.

Charakteristika:

- lepí s pružností ve styku
- rychlá přidržitelnost
- vysoká počáteční pevnost
- velmi dobrá konečná pevnost
- vhodné pro podlahové vytápění

Oblasti použití:

Lepidlo obsahující rozpouštědla pro parkety mozaikové, exotické, řemínkové, 10 mm masivní, vysokohranné lamelové, vícevrstvé hotové parkety i pro dřevěnou dlažbu RE na savé podklady. Jiné maloformátové hotové parkety ze dřev jako Hevea nebo Eukalyptus lepte lepidlem P 625 a P 630, nebo se informujte u nás. Velkoformátové hotové parkety nebo prkna hotových parket pokládejte podle pokynů výrobce plovoucím způsobem, např. na tlumicí podložky TF 303 nebo TF 305, klížené v peru a drážce lepidlem Thomsit P 640. Použitelné na podlahách se zabudovaným vytápěním.

Příprava podkladu:

Podklady musí být rovné, trvale suché, čisté, bez trhlin a separačních prostředků, pevné v tahu a tlaku dle ČSN 744505. Anhydritové podklady a anhydritové potěry a , pokud je to nutné, i cementové podklady předběžně natřete zředěným lepidlem (2 díly lepidla : 1 díl ředidla R 733, nebo pouze penetrací R 735) a nechejte dobře zaschnout. Pokud musí být vyrovnávány nerovnosti podkladu, použijte vhodnou samonivelační stěrku Thomsit. Při tom je třeba vzít v úvahu prodloužené doby tuhnutí.

Pracovní postup:

Lepidlo nanášejte zubovou stěrkou B3 nebo B 11 rovnoměrně na podklad. Nanášejte jen tolik lepidla, kolik parket stihnete položit za 15 minut. Je třeba stále kontrolovat, zda je rubová strana parket úplně navlhčena lepidlem.



Mozaikové parkety ihned pokládejte do lepidla a po nalepení vodící řady pokládejte další tabulky se spárovým odstupem a přisuňte tak, aby lícovaly. Dodatečné přiklepnutí kladivem nebo filcovým prkénkem je u některých typů parket , např. řemínkových parket, hotových parket nebo dřevěné dlažby, bezpodmínečně nutné. Nechte odstup od stěn min. 10 mm. Broušení parket na cementových potěrech provádějte po 48 hodinách. U 10 mm masivních parket je nutno podle směrnic výrobce parket dodržet před dalším opracováním parket 10-denní čekací dobu. Doby tuhnutí lepidla jsou závislé na vyrovnávací vlhkosti dřeva, typu podkladu a klimatických podmínkách v místnosti. Nepokládejte parkety nebo dřevěnou dlažbu při vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nad 75 % relativní vlhkosti vzduchu) nebo při teplotách podlahy nižších než 15° C. Dbejte pokynů výrobce parket a dřevěných dlažeb k jejich pokládání.

Důležitá upozornění:

Pozor! Snadno zápalné! Rozpouštědla jsou těkavá a mohou tvořit snadno zápalné směsi par se vzduchem. Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

První pomoc:

Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Potřísněný oděv svlékněte. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte pod tekoucí vodou min. 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte větší množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Neprodleně vyhledejte lékaře a ukažte obal výrobku. Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí.

Technické údaje:

Balení:	7 kg a 17 kg plechová nádoba	
Barva:	běžová	
Dodávaná forma:	hustě tekutá	
Složení:	roztok umělých pryskyřic na bázi polyvinylacetátu v organické směsi rozpouštědel	
Specifická hmotnost:	cca 1,5 kg / l	
Spotřeba:		
mozaikové parkety	800-1000 g/m ²	ozubení B3
řemínkové parkety		
hotové parkety		
10 mm masivní parkety	1200-1600 g/m ²	ozubení B11
vysokohranné lamelové parkety		
dřevěná dlažba RE		
Doba odvětrávání:	žádná	
Otevřená doba:	cca 15 minut, závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu	
Konečná pevnost nalepení, možnost zatížení:	nejméně 24 hodin	
stěrkové podklady:	nejméně 48 hodin	
dřevotřískové desky:	nejméně 48 hodin	
Teplotná odolnost pro transport a skladování:	-10° C až 50° C	
Teplotná odolnost spoje po vytvrzení :	až do max. 50° C, použitelný pro podlahy se zabudovaným vytápěním	
Odolnost proti vodě:	podmíněná (odolává vlhkosti)	
Bod vzplanutí:	-10° C	
Třída nebezpečí dle VbF:	B	
Transportní označení dle GGVE či GGVS:	Třída 3, číslo 2	
Označení podle nařízení o nebezpečných látkách:	F = vysoce hořlavý	
Skladování:	12 měsíců od data výroby za normálních klimatických podmínek	



Zubovou stěrkou (v případě lepidel)



Vhodné na podlahové vytápění



Dbát o bezpečnost osob



Dbát o přiměřené větrání

GISCODE S 2

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené výrobky a dbejte pokynů výrobců podlahových krytin. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR spol. s r.o.,
podlahové systémy Thomsit
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 194
www.thomsit.cz
e-mail: profi@henkel.cz

S KVALITOU
OD FIRMY
HENKEL

