

R 740

SPECIÁLNÍ POLYURETANOVÝ RYCHLESCHNOUCÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚR

Jednosložkový polyuretanový základní nátěr na savé i nesavé podklady.

R 740

VLASTNOSTI

- ▶ univerzální a rychlé použití
- ▶ rychleschnoucí - vytvrzuje již do 1 hod.
- ▶ snadné nanášení válečkem
- ▶ zabraňuje průniku změkčovadel
- ▶ vhodný pro podlahové vytápění
- ▶ vysoce účinný proti zbytkové vlhkosti betonových potěrů

OBLASTI POUŽITÍ

Jednosložkový základní nátěr na bázi polyuretanu s nízkým obsahem emisí, bez rozpouštědel a bez obsahu vody. Nátěr R 740 lze použít:

- ke zpevnění a uzavření starých podkladů a litých asfaltů před přímým lepením elastickými parketovými lepidly (zabraňuje průniku změkčovadel),
- jako ochrana podkladů citlivých vůči vlhkosti, jako např. pevně držící zbytky lepidel, suché konstrukční desky, dřevěné podklady, magnezitové a xylolitové podklady,
- zabraňuje prostupu kapilárně stoupající vlhkosti z nepodsklepených prostorů a vlhkých cementových / betonových podkladů s maximálním obsahem vlhkosti do 4% CM (do 3% CM u cementových potěrů s podlahovým vytápěním).

R 740 je univerzální nátěr používaný jako rychlá penetrace před stěrkováním na savých i nesavých podkladech, stejně jako před přímým lepením parket reaktivními lepidly. Je vhodný také ke zpevnění vysoce savých a nedostatečně pevných podkladů.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být čistý, bez trhlin, bez oddělujících se částí, a s vyhovující pevností v tahu a tlaku. Podklad očistěte drátěným kartáčem a vysajte prach, příp. odstraňte cementový šlem. Sádrové potěry přebuste (brusný papír o zrnitosti 16) a vysajte prach. Xylolitové nebo hořečnaté potěry před aplikací přípravku Thomsit R 740 otryskejte nebo ořezujte. Kamenné a dlaždicové podlahy očistěte přípravkem Thomsit PRO 40, případně obracejte. Před použitím penetrace R 740 jako bariéry proti vztlínající zbytkové vlhkosti musí být celá plocha podkladu zbavena všech přilnavých nečistot (případně podklad otryskejte nebo obracejte). Zbytky starých lepidel, stěrek a nečistot mechanicky zcela odstraňte.



ZPRACOVÁNÍ

Nádobu před aplikací dobře protřepte a následně produkt naneste pravidelně v tenké vrstvě velurovým válečkem. Vyhněte se vzniku louží. Při izolaci proti kapilárně vztlínající vlhkosti nebo zbytkové vlhkosti v betonových podlahách nebo cementových potěrech je nutné aplikovat dvě vrstvy křížem (druhý nátěr naneste do 24 hod.). Čerstvě nanesený základní nátěr zasypte suchým křemičitým pískem o zrnitosti 0,3 – 0,7 (cca 2 kg/m²), provádíte-li izolaci proti vlhkosti, posypte jen druhou vrstvu nátěru. Po vytvrzení vrstvy nátěru R 740 přebytečný písek smetěte koštětem a pečlivě vysajte. Není-li třeba následně stěrkovat, mohou být krytiny nebo parkety během 24 hod. po posledním nátěru bez zapískování přímo přilepeny reaktivními lepidly.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Materiál zpracováváte při teplotě vzduchu i podkladu vyšší než 15°C. Před použitím základního nátěru si pečlivě přečtěte varování na štítku nádoby nebo v tomto technickém listu. Při práci s výrobkem dodržujte pravidla bezpečnosti práce. R 740 nemíchejte se žádnými přísadami. K očištění rukou použijte čisticí emulze šetrné vůči pokožce. Nevylévejte do kanalizace. Po

vytvrzení nespotřebovaného obsahu smícháním s absorpčním materiálem odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte pod tekoucí vodou min. 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení! Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem. Potříže se mohou projevit i po delší době, proto doporučujeme min. 48 hodin lékařský dohled po případné nehodě.

SKLADOVÁNÍ

Do 6 měsíců při skladování za normálních klimatických podmínek.

BALENÍ

12 kg PE nádoba

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva:	transparentně-hnědá
Dodávaná forma:	hustá kapalina
Spotřeba:	
velur. váleček	80-150 g/m ² /vrstva nátěru
vlhkostní uzávěra	120-150 g/m ² /vrstva nátěru
Doba vytvrzení:	cca 60-90 min.
Tepelná odolnost	
po vytvrzení:	do max. 50°C
Tepelná odolnost	
pro transport a skladování:	od 0°C do +50 °C

Naše doporučení:

Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

Henkel ČR, spol. s r.o.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407
www.thomsit.cz
e-mail: info@thomsit.cz



Kvalita pro profesionály