

Doby čekání po nalepení do broušení parket na minerálních podkladech

UZIN UTZ AG říjen 2009

Parkety	Dřevina	Rozpouštědlové lepidlo	Disperzní lepidlo	1K-STP parketové lepidlo	2-K PU lepidlo	1-K PU lepidlo	Hybridní lepidlo
		MK 73	MK 80 S	MK 200	MK 92 S	MK 95	MK 100
Mosaikové parkety 8 mm	Dub	2 dny	5 dnů	1 den	1 den	1 den	2 dny
	Buk	5 dnů	5 dnů	1 den	1 den	1 V	2 dny
Vlysové parkety 22 mm	Dub	5 dnů	8 dnů	1 den	1 den	1 den	2 dny
	Buk	8 dnů	žádné doporučení	1 den	1 den	1 den	2 dny
Vysoce hraněné lamely	Dub	5 dnů	5 dnů	1 den	1 den	1 den	2 dny
	Buk	5 dnů	5 dnů	1 den	1 den	1 den	2 dny
Masivní parkety 10 mm	Dub	žádné doporučení	žádné doporučení	žádné doporučení	1 den	žádné doporučení	žádné doporučení
	Buk	žádné doporučení	žádné doporučení	žádné doporučení	1 den	žádné doporučení	žádné doporučení